# PRODUCTFICHE

# PU AnchorFix 35”

| Artikelnr. | Kleur | Inhoud | Verpakt per |
|---|---|---|---|
| 33101 | Wit | 50ml | 12 stuks / doos |

## Productinformatie

PU AnchorFix 35” is een snel uithardende, eenvoudig te gebruiken structurele tweecomponenten PU-lijm die licht uitzet (10-20%) voor een snelle verankering in gipsplaat, beton, steen, keramiek, marmer en hout. PU AnchorFix 35” vormt een duurzaam polymeer dat bestand is tegen hoge temperaturen, vocht, chemicaliën en de meeste oplosmiddelen. PU AnchorFix 35” is speciaal ontwikkeld voor kleine en snelle reparatiewerken. Het gebruik van PU AnchorFix 35” zorgt voor een korte doorlooptijd door het snelle schuur- en schildervermogen.

## Eigenschappen

- Snelle uitharding: 35 seconden
- Geschikt voor verticale toepassingen
- Thixotroop: verwerking zonder inzakken
- Uitstekende vullende eigenschappen
- Schuurbaar
- Overschilderbaar

## Toepassingen

- Verticale toepassingen
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Voor kleine, ultrasnelle verankeringen
- Te gebruiken op gipsplaat, beton, steen, keramiek, marmer en hout
- Voornaamste sectoren: bouw, interieur, afwerking, industrie.

## Verwerking

Het oppervlak opschuren en/of ontvetten. Primer is meestal niet nodig, bij twijfel eerst testen. Verwijder de afsluitdop en plaats de mixer. De eerste 3 cm uit de mixer niet gebruiken. Vervolgens het gemengde product direct in het te vullen gat aanbrengen. Fixeer de onderdelen. Na ca. 20-35 seconden is de verbinding handvast. Na gebruik de mixer niet verwijderen. Bij volgend gebruik de oude mixer wegnemen en een nieuwe mixer monteren. Verwerk boven de +5°C. De verwerkingstijd is 35 seconden bij 23°C.



ROPAMATE®
Ropamate International NV • Rouwbergskens 3/2, 2340 Beerse • T. +32 (0)14 41 50 55 • info@ropamate.com • www.ropamate.com

Voldoende in verhouding gemengde lijm heeft een uniforme zwart witte, is romig, glad en glanzend. De mengtijd is 50% van de open tijd. Het materiaal in de mixer zal zeer moeilijk of onmogelijk worden om te doseren na ongeveer de helft van de open tijd.

Laat het materiaal door de mixer stromen gedurende korte perioden dat er geen lijm nodig is of vervang de mixer voordat u de dosering opnieuw start. Laat na het gebruiken de mixer op zijn plaats totdat u de volgende keer PU AnchorFix 35” gebruikt. De rest van het product is bij correcte opslag enkele weken houdbaar. Om PU AnchorFix 35” opnieuw te gebruiken, verwijdert u de statische menger en gooit u deze op de juiste manier weg. Reinig zorgvuldig de koker, zodat de producten in de twee kamers netjes gescheiden blijven. Als er toch sprake is van een menging van beide componenten, doseer dan wat product zonder dat er een statische menger is bevestigd, totdat er in elke kamer slechts één component verschijnt. Sluit een nieuwe menger aan en begin de verwerking.

## Houdbaarheid

Lange houdbaarheid – 18 maanden



ROPAMATE®

Ropamate International NV • Rouwbergskens 3/2, 2340 Beerse • T. +32 (0)14 41 50 55 • info@ropamate.com • www.ropamate.com